



No : ٢٩١٢ : الرقم

Date: ٢٠٢٢/٠٦/١٤ التاريخ

تقرير رقم (3992) بتاريخ 2026-08-08 لعيينة: (اسمنت بورتلاندي اسود سانب CEMI 42.5N (اذن التوريد))

البيانات

الاسم التجاري: --- بلد المنشأ: ---
الوزن او الحجم المدون: ----
تاريخ الانتاج: --
الشركة المنتجة او المورد: الشركة العربية للاسمنت المحدودة (اذن التوريد)
اسم المستورد: محلات المصرف التجارية
رقم البيان الجمركي: 6255 تاريخ: 2026/06/14
مصدر أخذ العينة: اخذت من الصهرج - الستين للخرسانة الجاهزة بواسطة مندوبي الام
تاريخ أخذ العينة: 2026/06/15
الجهة الفاحصة: مختبرات الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة
تاريخ الاختبار: 2026/07/21
الغرض من الفحص: تقييم ومطابقة منتج

نوع العبوة: صهرج
رقم الدفعة: -
تاريخ الانتهاء: -
كمية الشحنة: 52 طن
رقم المعاملة: 09390
موقع تخزين الشحنة: الستين مصنع الستين للخرسانة الجاهزة
تاريخ استلام العينة: 2026/06/23
تاريخ استلام نتيجة الاختبار: 2026/07/21
كود العينة: 3992

النتائج

م:	اسم الفحص:	الوحدة:	النتيجة:
1	الفاقد بالحرق	%	2.77
2	مقاومة الضغط المبكرة عند عمر 2 أيام	نيوتن/مم ²	18.13
3	الوزن الفعلي	Kg	سانب
4	ثبات الحجم (التمدد)	مم	1.00
5	مقاومة الضغط القياسية عند عمر 28 يوم	نيوتن/مم ²	49.27
6	زمن الشك الابتدائي	دقيقة	114.00
7	مقاومة الضغط المبكرة عند عمر 7 أيام	نيوتن/مم ²	33.13

المطابقة

العينة مطابقة لمتطلبات المواصفة القياسية المعتمدة بالمنتج وفقاً لنتائج الاختبارات الموضحة بالجدول أعلاه

د/ ابراهيم الدولة
مدير فرع الامانة



صورة لمركز رقابة نهج (T-29-2026-4787)
المراجع القياسية: (YSMO 2121:2025)

- تقدم طلبات الاعتراض بخصوص التقرير إلى مدير عام الهيئة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره .
- تقرير الفحص غير رسمي مالم يحمل التوقيع والختم ولا تقبل صورة التقرير الغير مصدقة من قبل الهيئة .

حظا - هذا التقرير يخص العينة الملموسة فقط واي غلط أو تعديل في هذا التقرير يعتبر ملغياً
- لا يجوز استعمال موضوع التقرير لأغراض إعلامية أو دعائية قبل أخذ موافقة الهيئة .